



### CHROME 270 XC

La lámina Chrome 270 XC reduce drásticamente el calor solar al igual que retiene gran parte de la luz natural. Permite una reducción del deslumbramiento, y su efecto espía muy ligero unidireccional elimina cualquier molestia y presenta un diseño contemporáneo en la parte delantera.



Garantía SOLAR SCREEN®  
Veer la INFO "nuevas garantías para las películas externas"



Punto de inflamabilidad  
**M1**



Almacenamiento desde -5°C a +40°C  
**3 AÑO(S)**



Norma REACH RoHS **CUMPLE**  
**CON LA NORMATIVA**

### ANCHOS DISPONIBLES:

↔ **122 cm**

↔ **152 cm**

↔ **183 cm**

### DATOS TÉCNICOS


Datos calculados en base a una lámina aplicada a un vidrio claro de 3 mm. (\*en el doble acristalamiento 4/16/4)

Transmisión de rayos UV	<1 %
Transmisión de la luz visible	30 %
Reflejo de luz visible exterior	43 %
Reflejo luz visible interior	43 %
Energía solar total rechazada	71 %
Energía solar total rechazada 2*	74 %
Ratio solar :	
Reflejo de energía solar	53 %
Absorción de energía solar	26 %
Transmisión de energía solar	21 %
Reducción del deslumbramiento	69 %
Valor "g"	0,29
Valor "u"	5,8
Coefficiente de sombra	0,3
Tipo de instalación : Aplicación externa	
Longitud del rollo	30,5 m
Composición PET / PVC	PET
Espesor	60 µ

Color : PLATA CLARO

### COMPOSICIÓN

1. Capa "dura" resistente a los arañazos "corrientes", permitiendo una buena durabilidad y facilidad de mantenimiento durante la limpieza de los cristales
2. Poliéster de alta calidad óptica con depósito de partículas de metal(es) anti IR
3. Adhesivo
4. Poliéster de alta calidad óptica
5. Adhesivo PS, polimerizando con el vidrio dentro los 15 días
6. Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación



### CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar\*\*

Acristalamiento simple claro	✓
Acristalamiento simple tintado	✓
Acristalamiento simple tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento claro	✓
Doble acristalamiento tintado	✓
Doble acristalamiento tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento con gas	✓
Doble acristalamiento claro STADIP EXT	✓
Doble acristalamiento claro STADIP INT.	✓

✓ Sí    ! Precaución    ✗ No recomendado

\*Consejos por base en una dimensión acristalada hasta 2,50m<sup>2</sup>, contáctenos para cualquier confirmación o análisis de rotura térmica.

### CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Solución a base de agua y jabón (ref. Film-On 0805), no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la película. La silicona debe ser aplicada al perímetro de la película cuando se aplica al exterior para evitar cualquier oxidación. Veer la INFO "nuevas garantías de películas externas"

*Los datos en esta hoja de información no son exclusivos, SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. Consulte nuestros vales de garantía y nuestras condiciones generales de venta.*