



PLATINE 60 XC

La lámina Platine 60 XC reduce considerablemente el calor solar a la vez permite la entrada de gran parte de luz natural. Esta lámina disminuye el deslumbramiento y aporta un toque contemporáneo a cualquier edificio. Su lado opaco garantiza la privacidad, lejos de miradas curiosas, y proporciona un toque contemporáneo al exterior de cualquier edificio.



Garantía SOLAR SCREEN®
 Veer la INFO "nuevas garantías para las películas externas"



Punto de inflamabilidad
MI



Almacenamiento desde -5°C a +40°C
3 AÑO(S)



Norma 12600
3B3



Norma EN 1096-1
TESTADO EN LABORATORIO



Norma REACH RoHS **CUMPLE CON LA NORMATIVA**

ANCHOS DISPONIBLES:

- ↔ **122 cm**
- ↔ **152 cm**
- ↔ **183 cm**

DATOS TÉCNICOS


Datos calculados en base a una lámina aplicada a un vidrio claro de 3 mm. (*en el doble acristalamiento 4/16/4)

| | |
|--|--------|
| Transmisión de rayos UV | 1 % |
| Transmisión de la luz visible | 40 % |
| Reflejo de luz visible exterior | 31 % |
| Reflejo luz visible interior | 31 % |
| Energía solar total rechazada | 66 % |
| Energía solar total rechazada 2* | 71 % |
| Ratio solar : | |
| Reflejo de energía solar | 34 % |
| Absorción de energía solar | 39 % |
| Transmisión de energía solar | 25 % |
| Reducción del deslumbramiento | 60 % |
| Valor "g" | 0,36 |
| Valor "u" | 5,3 |
| Coefficiente de sombra | 0,3 |
| Tipo de instalación : Aplicación externa | |
| Longitud del rollo | 30,5 m |
| Composición PET / PVC | PET |
| Espesor | 60 µ |

Color : PLATA MEDIO

COMPOSICIÓN

1. Capa "dura" resistente a los arañazos "corrientes", permitiendo una buena durabilidad y facilidad de mantenimiento durante la limpieza de los cristales
2. Poliéster de alta calidad óptica con depósito de partículas de metal(es) anti IR
3. Adhesivo
4. Poliéster de alta calidad óptica
5. Adhesivo PS, polimerizando con el vidrio dentro los 15 días
6. Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación



CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Solución a base de agua y jabón (ref. Film-On 0805), no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la película.

Los datos en esta hoja de información no son exclusivos, SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. Consulte nuestros vales de garantía y nuestras condiciones generales de venta.

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar**

| | |
|---|---|
| Acristalamiento simple claro | ✓ |
| Acristalamiento simple tintado | ✓ |
| Acristalamiento simple tintado reflejante | ✓ |
| Doble acristalamiento claro | ✓ |
| Doble acristalamiento tintado | ✓ |
| Doble acristalamiento tintado reflejante | ✓ |
| Doble acristalamiento con gas | ✓ |
| Doble acristalamiento claro STADIP EXT | ✓ |
| Doble acristalamiento claro STADIP INT. | ✓ |

✓ Sí ! Precaución ✗ No recomendado

*Consejos por base en una dimensión acristalada hasta 2,50m2, contáctenos para cualquier confirmación o análisis de rotura térmica.