



### SPECTRA 22 XC

La lámina Spectra 22 XC a base de cerámica y diseñada a partir de las últimas tecnologías, permite una reducción del calor solar, manteniendo su transparencia en todo momento. Siendo no-metalizadas, las láminas Spectra 22XC/33XC/44XC (nano-cerámicas) no están senciveis a la corrosión y no causan interferencias.



Garantía SOLAR SCREEN®  
 Ver la INFO "nuevas garantías para las películas externas"



Punto de inflamabilidad  
**MI**



Almacenamiento desde -5°C a +40°C  
**3 AÑO(S)**



Norma REACH RoHS **CUMPLE CON LA NORMATIVA**

### ANCHOS DISPONIBLES:

↔ **152 cm**

↔ **183 cm**

### DATOS TÉCNICOS


Datos calculados en base a una lámina aplicada a un vidrio claro de 3 mm. (\*en el doble acristalamiento 4/16/4)

Transmisión de rayos UV	<1 %
Transmisión de la luz visible	78 %
Reflejo de luz visible exterior	9 %
Reflejo luz visible interior	9 %
Energía solar total rechazada	45 %
Energía solar total rechazada 2*	48 %
Ratio solar :	
Reflejo de energía solar	10 %
Absorción de energía solar	46 %
Transmisión de energía solar	44 %
Reducción del deslumbramiento	18 %
Valor "g"	0.55
Valor "u"	5.08
Rechazo infrarrojo (760-2500 nm)	+/- 77 %
Coefficiente de sombra	0.6
Tipo de instalación : Aplicación externa	
Longitud del rollo	30,5 m
Composición PET / PVC	PET
Espesor	60 µ

Color : ÁLTAMENTE NEUTRAL

### COMPOSICIÓN

1. Capa "dura" resistente a los arañazos "corrientes", permitiendo una buena durabilidad y facilidad de mantenimiento durante la limpieza de los cristales
2. Poliéster de alta calidad óptica con depósito de partículas
3. Adhesivo
4. Poliéster de alta calidad óptica
5. Adhesivo PS, polimerizando con el vidrio dentro los 15 días
6. Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación



### CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar\*\*

Acristalamiento simple claro	✓
Acristalamiento simple tintado	!
Acristalamiento simple tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento claro	✓
Doble acristalamiento tintado	!
Doble acristalamiento tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento con gas	!
Doble acristalamiento claro STADIP EXT	!
Doble acristalamiento claro STADIP INT.	✓

✓ Sí    ! Precaución    ✗ No recomendado

\*Consejos por base en una dimensión acristalada hasta 2,50m<sup>2</sup>, contáctenos para cualquier confirmación o análisis de rotura térmica.

### CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Solución a base de agua y jabón (ref. Film-On 0805), no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la película.

*Los datos en esta hoja de información no son exclusivos, SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. Consulte nuestros vales de garantía y nuestras condiciones generales de venta.*