



® Guía de Aplicación y Manejo

Metamark M-PPF® es una gama de películas profesionales de protección de pintura. Mediante una instalación correcta, las películas ofrecerán una protección sin problemas a largo plazo del vehículo y un acabado casi invisible.

Una instalación exitosa requiere técnicas apropiadas y es un proceso especializado. Puede encontrar nuestras guías de capacitación en video en nuestro sitio web.

Para obtener más información, visite www.metamark.co.uk/m-ppf o www.m-ppf.com



Las películas M-PPF® son adecuadas para su uso en pintura de fábrica OEM. No son adecuadas para su uso sobre pintura que tenga un revestimiento cerámico. Se eliminarán las ceras como preparación.

Guarde el producto en su embalaje original y mantenga el rollo bien enrollado.

Asegúrese de que el producto se almacene a una temperatura inferior a 32 °C y con una humedad entre el 40 % y el 60 %. La temperatura de aplicación debe ser superior a 10 °C.

Manipule la película únicamente en un entorno limpio, ya que la estática levantará polvo sobre la película.

La instalación de M-PPF® solo debe realizarse en un entorno completamente limpio. El vehículo debe limpiarse meticulosamente.

Lave el vehículo con agua y jabón. Elimine el alquitrán localizado con el removedor de adhesivo Metamark.

Utilice una barra de arcilla sobre el vehículo para eliminar los residuos de la carretera. Los huecos deben limpiarse meticulosamente.

Finalmente limpie el vehículo con Metamark Surface Cleaner, luego séquelo y púlalo.

Metamark M-PPF® XS y M-PPF® RS tienen una lámina protectora.

La lámina protectora protege el acabado de la película durante el almacenamiento y el transporte.

La lámina protectora debe retirarse antes de la instalación.

La lámina protectora se desprende ligeramente, por lo que, para evitar la delaminación, el rollo debe mantenerse bien enrollado durante el almacenamiento. Si se almacena el rollo sin la lámina protectora, la película podría quedar manchada por contaminación.

Para la aplicación, se debe utilizar la solución deslizante Metamark PPF. Mezclar con agua destilada en una concentración determinada según las condiciones, hasta un máximo de 50 ml por litro.

M-PPF® tiene un adhesivo a base de solvente por lo que el producto se puede saturar de forma segura.

Para obtener una solución "pegajosa", utilice una mezcla de agua destilada/IPA 80/20.

Deje que los bordes se sequen completamente antes de presionarlos firmemente en su posición.

Dispensar soluciones mediante el uso de un pulverizador con bomba de presión.

La película se suministra como producto de corte a granel, por lo que debe cortarse a medida durante la aplicación. No la corte directamente sobre el vehículo, ya que podría dañar la pintura. En su lugar, debe rayarse ligeramente y separarse, o bien cortarse alejándose del vehículo. Es apta para corte con plotter. No lave el vehículo durante al menos 48 horas después de la instalación. Espere 24 horas después de la instalación antes de entregar el vehículo.

Con una instalación correcta, las películas M-PPF® ofrecen protección duradera y sin problemas para el vehículo. Los problemas típicos de instalación incluyen los siguientes:

Las imperfecciones debajo de la película son una función de que el vehículo todavía tiene residuos o contaminación debajo de la película.

Las películas protectoras de pintura requieren una limpieza meticulosa con una barra de arcilla y el uso de agua destilada.

Material que se abomba o levanta en los bordes. Es fundamental limpiar el vehículo correctamente. Siga cuidadosamente las técnicas correctas para controlar la tensión en la película. Es fundamental recortarla correctamente.

Las líneas de tranvía bajo la película pueden deberse a que la lámina de tapa se deslaminó parcialmente del rollo durante el almacenamiento. Es fundamental mantener el rollo bien enrollado para evitarlo.

Los datos anteriores se proporcionan de buena fe para ofrecer una indicación del rendimiento del producto. Los compradores deben considerar la idoneidad de cada producto para el uso previsto y asumen todos los riesgos relacionados con dicho uso. El vendedor no será responsable de daños que superen el precio de compra del producto ni de pérdidas incidentales o consecuentes.