

Retroiluminado

Estudio, Valor premium FR,
Supremo



LONA retroiluminada

	Estudio	Valor premium FR	Supremo
Propiedades técnicas			
Referencia del producto	B4405	B4400	B7970
Solicitud	anuncios retroiluminados	anuncios retroiluminados	anuncios retroiluminados (imprimibles por ambos lados)
Tecnología de impresión		látex, sublimación (impresión directa y por transferencia), UV	disolvente, UV, látex
Tela de soporte DIN ISO 2076	PES	PES	PES
Tipo de recubrimiento	a base de agua, sin PVC	a base de agua, sin PVC	
PesoDIN EN ISO 2286-2	110 g/m ² - 3,2 oz/yd ²	265 g/m ² - 7,8 oz/yd ²	450 g/m ² - 13,3 oz/yd ²
AnchoDIN EN ISO 2286-1	320 centímetros 126 pulgadas.	160cm - 250cm - 320cm 63 pulg. - 98 pulg. - 126 pulg.	320 cm - 500 cm 126 pulg. - 197 pulg.
Translucidez a 550 mm. DIN 5036	21%	22%	18%
Contracción en calor seco (urdimbre/trama) 190°C, 1 min	-	1 ± 1 %/ 1 ± 1 %	-
Longitud del rollo			
Para todos los anchos	50 lm • 54,68 yardas	50 lm • 54,68 yardas	50 lm • 54,68 yardas
Propiedades físicas			
Resistencia a la tracción (urdimbre/trama) EN ISO 1421	60/100 daN/5 cm 135/225 libras/2 pulgadas	300/140 daN/5 cm 674/315 libras/2 pulgadas	300/300 daN/5 cm 674/674 libras/2 pulgadas
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama) DIN 53363	6/10 daN 13/22 libras	50/20 daN 112/45 libras	30/30 daN 67/67 libras
Resistente al fuego			
Clasificación	Método 1/NFPA 701	-	BS 476 Clase 1
Euroclase EN 13501-1	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s2,d0
Sistema de gestión			
Calidad: ISO 9001 • Medio Ambiente: ISO 14001 • Energía: ISO 50001			
Certificaciones, etiquetas, garantía.			



1 Resume el proyecto de RSC del grupo centrado en lo humano, para alinear el desempeño económico y el impacto positivo.

Los datos técnicos anteriores son valores promediados con una tolerancia de +/-5%.

El comprador de nuestros productos es responsable de su aplicación o transformación frente a posibles derechos de terceros. El comprador de nuestros productos es responsable de su instalación cumpliendo con las normas, prácticas laborales y normas de seguridad de su país de destino.

Consulte nuestro documento de garantía con respecto a la responsabilidad contractual.

Los valores citados en este documento son resultados de pruebas comúnmente utilizados con fines de diseño. Se facilitan únicamente a título informativo con el fin de ofrecer a nuestros clientes uso óptimo de nuestros productos. Nuestros productos están sujetos a mejoras resultantes de la evolución técnica y nos reservamos el derecho de modificarlos.

Consulte nuestro documento de garantía con respecto a la responsabilidad contractual.

Los colores y texturas presentados se incluyen únicamente a título informativo.